



## AQUASTOP

### Description

#### Hidroizolacija

Aquastop je spreman mješoviti materijal i otporan na vlagu za mjesta poput bazena, kupaonica, terasa, kuhinja, podruma itd. Površina mora biti ravna, čvrsta, suha i čista od prašine. Prije uporabe aqua stop se pomiješa s 10% vode. Nanosi se na dva sloja u razdoblju od 12 sati.



#### Priprema i primjena

#### Parametri

Vrijeme primjene

nakon /  
miješanja  
s vodom

Vrijeme sušenja  
materijala 24 h.

Debljina nanošenja 1 mm.

**Priprema i  
primjena Parametri**

Granulacija 10

PotroÅ¡nja 400 g/m<sup>2</sup>.Temperatura  
zraka i +5/+25Â°C  
povrÅ¡ine

Boja

VreÄŸa od kg 8/15

VreÄŸe/paleta 60/36

**Date Created**

07.05.2023

**Author**

admin

POFIX