





## POFIX-10

### Description

#### Mort na bazi cementa

**Pofix 10** je mort na osnovi cementa, vapna i aditiva za strojnu i ručnu primjenu. Koristi se kao temeljni mort za završne mortove s mineralnim sadržajem, konstrukcijske mortove i mazive mortove. Nanosi se na vanjske i unutarnje zidove od opeke, betona, stiropora, betonske elemente u vlažnim prostorijama, hrapave betonske površine, stropove, fasade itd. Na glatkim betonskim površinama neophodna je uporaba Stirokolita ili Poflexa.



#### Priprema i primjena

#### Parametri

Vrijeme primjene nakon miješanja s vodom	/
Vrijeme sušenja materijala	24 h.

**Priprema i  
primjena Parametri**

Debljina nanoÅ¡jenja 15 mm.  
Granulacija 0-1,3 mm.  
PotroÅ¡nja 15 kg/m<sup>2</sup>.  
Temperatura zraka i povrÅ¡ine +5/+35Å¡C  
Boja  
VreÅ¡a od kg 30  
VreÅ¡e/paleta 42

**Date Created**

05.10.2015

**Author**

admin

POFIX