




POFIX 705

Description

Bijeli grafičevinski mort - ABRIB

Pofix 705-Abrib je izrađen, omogućujući ukrašavanje mineralnog morta za vanjske zidove. Polaze se preko osnovnih mehaničkih mortova (Pofix 10, Pofix 090 i dr.) termoizolacije, produženih mortova, eps-a i ploča od mineralne vune koje su prethodno izravnane Pofixom 50. Prije nanošenja Pofix 705 preporučuje se uporaba Poputzgrunda.



Priprema i primjena

Parametri

Vrijeme primjene

nakon 60 min.

miješanja s vodom

Vrijeme

sušenja 24 h.

materijala

Debljina

nanošenja 1 mm; 1,5 mm; 2 mm

Granulacija

3 mm.

**Priprema i
primjena Parametri**PotroÅ¡nja 2-4 kg/m².Temperatura
zraka i +5/+35Å°C
povrÅ¡ine

Boja

VreÄŸa od kg 25

VreÄŸe/paleta68

Date Created

01.05.2023

Author

admin

POFIX