





POFIX-90

Description

Mort s bazom od gipsa

Pofix 90 je mort sa gipsom, vapnom i aditivnim temeljnim premazom za strojnu i ručnu primjenu. Koristi se kao temeljni mort za završnu Å¾buku s mineralnim sadržajem, strukturnu Å¾buku i kliznu Å¾buku. Primjenjuje se na unutarnje zidove, cigle, betonske blokove, grube betonske površine, stropove itd. Upotreba Pobetonconactita neophodna je na glatkim betonskim površinama.



Priprema i primjena

Parametri

Vrijeme primjene

nakon /
miješanja
s vodom

Vrijeme

sušenja 24 h.
materijala

Debljina

nanošenja 18 mm.

**Priprema i
primjena Parametri**

Granulacija 0-1,3 mm.

PotroÅ¡nja 15 kg/m².Temperatura
zraka i +5/+35Â°C
povrÅ¡ine

Boja

VreÄŸa od kg 30

VreÄŸe/paleta42

Date Created

01.05.2023

Author

admin

POFIX