






POFIX FINO

Description

Osnovni cementni mort

Pofix fino je cementno vapneni mort s dodacima za ručno polaganje.

Nanosi se na dva sloja unutarnjih i vanjskih zidova nakon nanošenja osnovne $\frac{3}{4}$ buke.



Priprema i primjena

Parametri

Vrijeme

primjene

nakon

60 min.

miješanja

s vodom

Vrijeme

sušenja

24 h.

materijala

Debljina

nanošenja

2-3 mm.

Granulacija

0,7 mm.

Potrošnja

2-3 kg/m².

Priprema i primjena**Parametri**

Temperatura

zraka i +5/+35°C

površine

Boja

Vreća od kg 25

Vreće/paleta 48

Date Created

01.05.2023

Author

admin

POFIX