



AQUASTOP

Description

I papË«rshkueshË«m nga uji

Aquastop Ë«shtË« gati material i pË«rzier, dhe rezistent ndaj lagË«shtisË« pË«r vende si pishina, banjo, tarraca, kuzhina, bodrume, etj. SipË«rfaqja duhet tË« jetË« e sheshtË«, e fortË«, e thatË« dhe e pastË«r nga pluhuri. Para pË«rdorimit aqua stop pË«rziehet me 10% ujË«. Aplikohet nË« dy shtresa pË«r njË« periudhË« kohore nga 12 orË«.



PË«rgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas pË«rzierjes me ujË« /

Koha e tharjes sË« materialit 24 h.

TrashË«sia e aplikimit 1 mm.

Përshkrimi dhe aplikimi Parametrat

Granulimi 10
Konsumi 400 g/m².
Temperatura
e ajrit dhe e sipërfaqes +5/+25°C

Ngjyrë

Qese kg 8/15
Sasia/paletë 60/36

Date Created

07.05.2023

Author

admin

POFIX