



## POBETONKONTAKT STANDARD

### Description

#### Pobetonkontakt Standard

Është vendosur në sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme të lëmuara betoni. Pobetoncontact është gati për përdorim. Para aplikimit rekomandohet fuqimisht të përzihet mirë produkti dhe të shtoni 10% ujë të pastër. Është shtruar manualisht duke përdorur një roller cilindrik. Koha e tharjes është 24 orë.



#### Përgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë 2 h.

Koha e tharjes së materialit 12 h.

Trashësia e aplikimit 1 - 2 mm.

Granulimi 0-1.2 mm.

---

**Përshkrimi dhe aplikimi Parametrat**

Konsumi 350 g/m<sup>2</sup>.

Temperatura  
e ajrit dhe e sipërfaqes +5/+25°C

Ngjyrë

Qese kg 10/20

Sasia/paletë 60/36

**Date Created**

06.05.2023

**Author**

admin

POFIX