



POBETONKONTAKT

Description

Pobetonkontakt

Është vendosur në sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme të lëmuara betoni. Pobetoncontact është gati për përdorim. Para aplikimit rekomandohet fuqimisht të përzihet mirë produkti dhe të shtoni 10% ujë të pastër. Është shtruar manualisht duke përdorur rollerin cilindrik.

Koha e tharjes është 24 orë.



Përgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë 2 h.

Koha e tharjes së materialit 12 h.

Trashësia e aplikimit 1 - 2 mm.

PËrgatitja dhe aplikimi Parametrat

Granulimi 0-1.2 mm.

Konsumi 350 g/m².

Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes +5/+25°C

Ngjyrë

Qese kg 10/20

Santimetra/paletë 60/36

Date Created

06.05.2023

Author

admin

POFIX