




POFIX 322

Description

Lustrim

Pofix 322 Ë«shtË« fabrikuar material-glazurË« (glazurË« pË«rfundimi) nË« bazË« tË« Æsimentos dhe gË«lqeres pË«r mure tË« brendshme dhe tË« jashtme. PË«rdoret pË«r lustrimin e llaË«ve bazË« (Pofix 10, Pofix 090, etj), llaË«ve delikate tË« sipË«rfaqeve tË« betonit dhe vendeve mË« pak tË« lagË«shta.

Kur tË« jetË« tharË« plotË«sisht, mund tË« ngjyroset ose tË« mbulohet me letra muri.



PË«rgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas pË«rzierjes me ujË« 20 min.

Koha e tharjes sË« materialit 18 h.

TrashË«sia e aplikimit 1.5 mm.

Granulimi 0.6 mm.

Përshkrimi dhe Parametrat

Konsumi 1.5 kg/m².

Temperatura
e ajrit dhe e sipërfaqes +5/+35°C

Ngjyrë

Qese kg 20

Shirita/paletë 60

Date Created

01.05.2023

Author

admin

POFIX