




POFIX 700

Description

LlaËsh strukturor i bardhË - ABRIB

Pofix 700-Abrib Ë«shtË» fabrikuar, duke bË«rË» tË« mundur dekorimin e llaËshit mineral pË«r muret e jashtme. Shtrohet mbi llaËset bazË« mekanike (Pofix 10, Pofix 090 etj.) termoizoluese, llaËshe zgjatuese, eps dhe dË«rrasat e leshit mineral tË« rrafshuara mË« parË« me Pofix 50. Para aplikimit tË« Pofix 705 Ë«shtË» e rekomanduar pË«r tË« pË«rdorur Poputzgrund.



PË«rgatitja dhe aplikimi Parametrat

Koha e aplikimit pas pË«rzierjes me ujË« 60 min.

Koha e tharjes sË« materialit 24 h.

TrashË«sia e aplikimit 1,5 - 2 mm.

Granulimi 1,5 - 2 mm.

Përshkrimi dhe aplikimi Parametrat

Konsumi 2- 4 kg/m².

Temperatura
e ajrit dhe e sipërfaqes +5/+35°C

Ngjyrë

Qese kg 25

Sasia/paletë 48

Date Created

01.05.2023

Author

admin

POFIX